



SCHEMA TECNICA

9FLG1W

WATERWOOD FLATTING LUCIDA

Data creazione 04/04/22
 Data aggiorn. 27/01/25
 Rev. 1

CARATTERISTICHE GENERALI		
Finitura trasparente indicata per garantire la massima protezione e donare idrorepellenza a manufatti in legno. Ideale per la verniciatura di infissi, anche esterni, e decorazioni lignee in generale. Combinabile con la linea di impregnanti WATERWOOD per la creazione delle sfumature previste dal nostro sistema SHADESYSTEM .		
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO DI FORNITURA		
		NOTE
PESO SPECIFICO	1,06 ± 0,05 Kg/L	
VISCOSITÀ	R3 1200 cP 20°C	Metodo Brookfield
CONTENUTO IN SOLIDI	30 ± 1% (in peso)	Calcolo teorico
RESA	10-12 m ² /L	Calcolo teorico
BRILLANTEZZA	90-85 Gloss	Glossmetro 60°
COLORI DISPONIBILI	Trasparente	
RAPPORTO DI CATALISI	Catalisi non richiesta	
NATURA DEL PRODOTTO	Acrilica	

MODALITA' DI APPLICAZIONE	
PENNELLO, RULLO	Dil 5-10% con ACQUA DEMINERALIZZATA.
SRUZZO	Dil 5-10% con ACQUA DEMINERALIZZATA.
CICLO CONSIGLIATO	Carteggiare il supporto ligneo con carte abrasiva. Eliminare i residui ed applicare una mano di WATERWOOD IMPREGNANTE. Dopo 4/5 ore applicare una mano di WATERWOOD FINITURA CERATA (o WATERWOOD FLATTING). Dopo ulteriori 8 /12 ore carteggiare la superficie con carta abrasiva fine e applicare una ulteriore mano di WATERWOOD FINITURA CERATA (o WATERWOOD FLATTING). Per la manutenzione di legni già trattati, carteggiare a fondo eliminando lo strato superficiale e procedere
ESSICCAZIONE	
FUORI POLVERE	30 minuti
FUORI TATTO	1 ora
IN PROFONDITÀ	8 ore
ESSICCAZIONE COMPLETA	12 ore

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI
Il legno o la superficie da trattare devono essere privi di polvere e asciutti, le superfici nuove possono essere carteggiate al fine di assicurare un miglior effetto estetico.



SCHEMA TECNICA

9FLG1W

WATERWOOD FLATTING LUCIDA

Data creazione 04/04/22
Data aggiorn. 27/01/25
Rev. 1

CONDIZIONI AMBIENTALI

È consigliata l'applicazione in ambienti con temperatura da 5 a 35°C e umidità relativa inferiore al 75%.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Gli attrezzi possono essere agevolmente puliti con ACQUA DEMINIRELIZZATA

STOCCAGGIO

Stoccare in luogo fresco e asciutto al riparo dall'esposizione diretta ai raggi solari e nella latta ben sigillata. La stabilità del prodotti in queste condizioni è 6 mesi.

WATERWOOD **TEME IL GELO**, conservare a temperatura compresa tra 5°C e 35°C

Le informazioni riportate su questa scheda tecnica sono indicative e si basano sulle nostre conoscenze derivate dall'esperienza e dalla sperimentazione e non possono in alcun modo costituire garanzia. L'acquirente/utilizzatore decide in modo autonomo l'idoneità del prodotto rispetto le proprie esigenze nel contesto dello specifico campo d'impiego. Per le informazioni di sicurezza si rimanda alla relativa scheda tossicologica.