



## SCHEMA TECNICA

5BG4PW

VIVEPOX PRIMER 2K WB PAVIMENTI

Data creazione 19/03/25  
Rev. 0

CARATTERISTICHE GENERALI		
Fondo epossidico bicomponente idrodiluibile per pavimentazioni e supporti cementizi, dotato di ottimo potere coprente, resistenza chimica e bassa presa di sporco. Il prodotto è facilmente pulibile con detergenti diluiti in acqua.		
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO DI FORNITURA		
		NOTE
PESO SPECIFICO	1,9 ± 0,1 Kg/lt	Parte A
	1,05 ± 0,1 Kg/lt	Parte B
VISCOSITÀ	Tixotropico	Non calcolabile
CONTENUTO IN SOLIDI	75 ± 2%	Calcolo teorico A
	60 ± 2%	Calcolo teorico A+B
RESA: (100 µm secchi)	4,5 m <sup>2</sup> /Kg	Calcolo teorico
COLORI DISPONIBILI	Tutte le tinte disponibili	
RAPPORTO DI CATALISI	50% in peso con HDR5W020.	
<i>Prima di miscelare Comp. A con Comp. B è consigliato mescolare bene ciascuno dei singoli componenti.</i>		
NATURA DEL PRODOTTO	Resina Epossi-poliammminica bicomponente	

CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE E PROVE DI RESISTENZA	
RESISTENZE	
AGENTI ATMOSFERICI	Molto Buono
ATMOSFERA INDUSTRIALE NORMALE	Buono
ATMOSFERA INDUSTRIALE PESANTE	Buono
ATMOSFERA MARINA	Buono
AMBIANTI AD ELEVATA UMIDITÀ	Molto Buono
MODALITÀ DI APPLICAZIONE	
PENNELLO, RULLO	Dil. 10% Prima mano, 5-10% seconda mano con acqua demineralizzata
SPRUZZO	Diluizione 5-10% con acqua demineralizzata Pressione ugello: 3 atm Diametro ugello: 2 mm

INDURIMENTO	
FUORI POLVERE	30 min
FUORI TATTO	6-7 ore
IN PROFONDITÀ	48 ore
INDURIMENTO COMPLETO	10 giorni
POT LIFE	8 ore non visibile
<i>A temperatura superiore il pot-life diminuisce.</i>	
I tempi di indurimento possono variare sensibilmente in funzione dello spessore applicato.	



## SCHEMA TECNICA

5BG4PW

VIVEPOX PRIMER 2K WB PAVIMENTI

Data creazione 19/03/25  
Rev. 0

<b>RIVENICIATURA</b>
Minimo dopo 24 ore e massimo 36 ore.
<b>PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI</b>
<p>I prodotti vernicianti all'acqua, a causa del loro bassissimo contenuto in solventi organici sono caratterizzati da una scarsa bagnabilità del substrato, di molto inferiore rispetto ai tradizionali prodotti a solvente.</p> <p>Non è pertanto tollerata la presenza sul supporto di sostanze, quali grassi, olii, unto e sporco (e ovviamente, per altre ragioni, ruggine e calamina).</p> <p>Esaminare con attenzione la superficie da trattare per accertare che sia una base idonea e strutturalmente sana.</p> <p>In caso di pavimenti elicotterati al quarzo, nuovi o lisci, attendere almeno 8 settimane.</p> <p>Il supporto in calcestruzzo deve essere asciutto, pulito, esente da oli, grassi, parti friabili e in distacco staticamente stabile e resistente, deve avere altresì una stagionatura di almeno 30 giorni a 20°C e comunque con un contenuto di umidità residuo inferiore al 5% misurato ad una profondità di almeno 4 cm.</p> <p>Bisognerà eliminare eventuali efflorescenze saline presenti con carteggiatura pallinatura o decapaggio chimico da eseguirsi mediante un opportuno prodotto presente in commercio.</p>
<b>CONDIZIONI AMBIENTALI</b>
La temperatura del substrato ed esterna deve essere superiore di almeno 3 gradi al punto di rugiada.
<b>PULIZIA DEGLI ATTREZZI</b>
Gli attrezzi possono essere puliti dal prodotto non polimerizzato con ACQUA o ACETONE.
<b>STOCCAGGIO</b>
I prodotti all'acqua temono il gelo. Stoccare pertanto in ambiente con temperatura compresa tra +5° e +35° C. In confezioni integre, in luogo fresco, asciutto e lontano da fonti di calore, risulta stabile almeno 12 mesi.

Le informazioni riportate su questa scheda tecnica sono indicative e si basano sulle nostre conoscenze derivate dall'esperienza e dalla sperimentazione e non possono in alcun modo costituire garanzia. L'acquirente/utilizzatore decide in modo autonomo l'idoneità del prodotto rispetto le proprie esigenze nel contesto dello specifico campo d'impiego. Per le informazioni di sicurezza si rimanda alla relativa scheda tossicologica.