



SCHEDA TECNICA

5XG4

VIVEPOX FONDO TIXO

Data creazione 19/03/15
 Data aggiorn. 25/03/25
 Rev. 2

CARATTERISTICHE GENERALI		
<p>Fondo tixotropico bicomponente epossipoliammidico ai fosfati di zinco, inibitore di corrosione per superfici ferrose, adatto come primer per superfici metalliche difficili (lamiera zincata, alluminio, leghe leggere ecc.)</p> <p>E' indicato per esposizioni in atmosfere corrosive, per l'utilizzo nell'industria chimica, in quella petrolifera, nei settori alimentari, nell'industria navale, nell'edilizia e nella carrozzeria industriale, in combinazione a finiture epossidiche, poliuretatiche, rapida essiccazione ecc. a seconda delle esigenze estetiche e/o di resistenza nel tempo del ciclo combinato.</p>		
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO DI FORNITURA		
		NOTE
PESO SPECIFICO	1.55 ± 0,1 Kg/L 1.45 ± 0.1 Kg/L (A+B)	
VISCOSITÀ	R4 13000 cP 20°C	Metodo Brookfield
CONTENUTO IN SOLIDI	76 ± 1% (in peso) 64 ± 1% (in volume)	Calcolo teorico (A+B)
RESA: (100 µm secchi)	4.5 m ² /Kg	Calcolo teorico
RAPPORTO DI CATALISI	In peso: 100 (5XG4) + 20 (HDR5N020) In volume: 100 (5XG4) + 35 (HDR5N020)	
TINTE DIPONIBILI	Grigio ossido, grigio RAL 7035, rosso ossido, a campione	
NATURA DEL PRODOTTO	Resina epossidica	

CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE E PROVE DI RESISTENZA	
<i>RESISTENZE</i>	
AGENTI ATMOSFERICI	Buono
ATMOSFERA INDUSTRIALE NORMALE	Ottimo
ATMOSFERA INDUSTRIALE PESANTE	Ottimo
ATMOSFERA MARINA	Molto Buono
AMBIENTI AD ELEVATA UMIDITÀ	Molto Buono
IMMERSIONE ALTERNATA IN ACQUA	Ottimo
IMMERSIONE CONTINUA IN ACQUA	Buono
ACIDI ORGANICI	Medio
ACIDI INORGANICI	Molto Buono
ALCALI	Molto Buono
ALIFATICI	Molto Buono
AROMATICI	Molto Buono
ALCOLI	Molto Buono
SALI ACIDI	Ottimo
SALI ALCALINI	Ottimo
OLI E GRASSI	Molto Buono
PIEGATURA 4 mm (ISO 1519/89)	OK



SCHEMA TECNICA

5XG4

VIVEPOX FONDO TIXO

Data creazione 19/03/15
 Data aggiorn. 25/03/25
 Rev. 2

QUADRETTATURA (DIN 53131 - UNI 630) (0=100% adeso; 5= 0% adeso)	0
TEMPERATURA	VIVEPOX FONDO TIXO è in grado di resistere a temperature continue comprese tra -50 a +90 °C, per temperature inferiore a -50 o superiori a +90 °C, non è garantita la funzionalità del rivestimento.
RESISTENZA ALLA CORROSIONE (ASTM B 117)	
<p>Spessore film secco: 85 micron - invecchiamento 10 gg. a 25°C Dopo 800 ore blistering assente, la corrosione non si allontana di 2 mm dall'incisione. Con finitura 2AG2 o 3AG1 durata della prova: 1200 ore.</p> <p>Ciclo con fondo 5BG4.SL237+5XG4: 400 micron totali compresa con finitura 2AG2 o 3AG1. Supporto ferro sabbiato - invecchiamento 7 gg. a 25°C. Dopo 1500 ore blistering assente, la corrosione non si allontana di 2 mm dall'incisione. Durata della prova: 1800 ore.</p>	
MODALITÀ DI APPLICAZIONE	
PENNELLO, RULLO	Diluizione 5/10% con DILUENTE EPOSSIDICO
SPRUZZO	Diluizione 10-20% DILUENTE NITRO ANTINEBBIA Pressione ugello: 3-4 atm Diametro ugello: 1.8 mm
SPRUZZO AIRLESS	Diluizione 5% con DILUENTE EPOSSIDICO Pressione all'ugello: 150 atm Dimensione ugello: 0.025-0.030" Angolo spruzzo: 40 -80°
POT LIFE	4 Ore (temperature elevate possono ridurre anche sensibilmente il tempo utile per l'impiego)
INDURIMENTO	
FUORI POLVERE	40 min
IN PROFONDITÀ	24 ore
ESSICCAZIONE COMPLETA	15 giorni
Temperature particolarmente rigide o ambienti con elevata umidità relativa possono rallentare o modificare le caratteristiche del sistema.	
RIVERNICIATURA	
Sovra verniciabile dopo 8 h ed entro 48 h (senza carteggiatura, dopo le 48 h sarà necessario rendere scabre le superfici mediante un leggero irruvidimento meccanico).	



SCHEMA TECNICA

5XG4

VIVEPOX FONDO TIXO

Data creazione 19/03/15
Data aggiorn. 25/03/25
Rev. 2

CONDIZIONI AMBIENTALI
Durante la fase della verniciatura è consigliata l'applicazione e l'essiccazione iniziale in ambienti con temperatura maggiore di 10-15 °C e umidità relativa max. 75 %. Pioggia leggera, elevata umidità o formazione di condensa durante le 16 ore seguenti l'applicazione (20°C) possono corrompere in maniera irreversibile la formazione del film. A temperature superiori a 25-30°C è opportuno utilizzare un apposito diluente ritardante o una maggior quantità del diluente utilizzato solitamente, onde evitare la formazione di puntature e bollicine (punte a spillo) sul velo di vernice.
PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI
Il supporto da verniciare deve essere preferibilmente sabbiato, diversamente, le superfici, prima di essere verniciate, devono essere accuratamente condizionate eliminando completamente scaglie di laminazione e vecchie pitture in fase di distacco o inidonee alla sovra verniciatura con questo prodotto. In questi casi, oltre ad eventuale pulizia meccanica, occorre provvedere ad un accurato sgrassaggio con appositi solventi organici o idropulitrice a caldo.
PULIZIA DEGLI ATTREZZI
Gli attrezzi possono essere puliti dal prodotto non polimerizzato con il DILUENTE NITRO ANTINEBBIA.
STOCCAGGIO
In luogo fresco e asciutto, al riparo dall'esposizione diretta ai raggi solari e nella latta ben sigillata, VIVEPOX FONDO TIXO risulta stabile almeno 12 mesi, il CATALIZZATORE almeno 6 mesi.
Le informazioni riportate su questa scheda tecnica sono indicative e si basano sulle nostre conoscenze derivate dall'esperienza e dalla sperimentazione e non possono in alcun modo costituire garanzia. L'acquirente/utilizzatore decide in modo autonomo l'idoneità del prodotto rispetto le proprie esigenze nel contesto dello specifico campo d'impiego. Per le informazioni di sicurezza si rimanda alla relativa scheda tossicologica.