

SCHEDA TECNICA

9AS4

ACRIVIV MC OPACO SIGNAL

Data creazione 02/02/26
Rev. 0

INFORMAZIONI GENERALI		
Smalto acrilico monocomponente opaco dotato di ottima adesione al manto stradale e una buona resistenza all'usura e alle intemperie. È adatta per la realizzazione di segnali stradali, linee guida, pittogrammi e decorazioni urbane e sportive.		
CARATTERISTICHE PRODOTTO FINITO		
		NOTE
PESO SPECIFICO	1.35 ± 0,1 Kg/L	
VISCOSITÀ	R3 1200 cP a 20°C	
CONTENUTO IN SOLIDI	40 ± 1% (in peso)	Calcolo teorico
RESA (50 µm secchi)	4,5-5 m²/Kg 40-45 m/Kg	Calcolo teorico
BRILLANTEZZA	5-10 Gloss	Glossmetro 60°
TINTE DISPONIBILI	Tutte le tinte disponibili	
CATALISI	Questo prodotto non necessita di catalisi	
NATURA DEL LEGANTE	Resina acrilica	

CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE E PROVE DI RESISTENZA	
MODALITÀ DI APPLICAZIONE	
SPRUZZO	Diluizione 10% DILUENTE ACRILICO Pressione ugello: 3.5-4 bar Diametro ugello: 1.6 mm
INDURIMENTO	
FUORI POLVERE	1 min
FUORI TATTO	15 min
IN PROFONDITÀ	1 ora
I tempi di indurimento possono variare sensibilmente in funzione dello spessore applicato.	

RIVERNICIATURA
Il prodotto è sovrapplicabile con se stesso non oltre le 12 ore con possibilità di applicazione bagnato su bagnato.
PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI
Le superfici cementizie devono essere asciutte, pulite, senza parti friabili o detriti che possano in qualsiasi modo provocare il distacco della vernice. Meglio rendere la superficie sulla quale si andrà ad applicare il prodotto ruvida per favorire l'assorbimento della vernice.

SCHEMA TECNICA

9AS4

ACRIVIV MC OPACO SIGNAL

Data creazione
Rev.

02/02/26
0

CONDIZIONI AMBIENTALI
La presenza di elevata umidità nelle fasi di applicazione ed asciugatura possono provocare un'opacizzazione del film. Si consiglia di evitare l'applicazione su superfici umide o suscettibili di formare condensa, per questo la temperatura del substrato deve essere superiore al punto di rugiada di almeno 3°C. Pioggia leggera, elevata umidità o formazione di condensa durante le 6-7 ore seguenti l'applicazione (20°C) possono corrompere in maniera irreversibile la formazione del film.
PULIZIA DEGLI ATTREZZI
Gli attrezzi possono essere puliti dal prodotto non polimerizzato con il DILUENTE NITRO ANTINEBBIA.
STOCCAGGIO
In luogo fresco e asciutto, ed in latta ben sigillata, il prodotto risulta stabile almeno 18 mesi.

Le informazioni riportate su questa scheda tecnica sono indicative e si basano sulle nostre conoscenze derivate dall'esperienza e dalla sperimentazione e non possono in alcun modo costituire garanzia. L'acquirente/utilizzatore decide in modo autonomo l'idoneità del prodotto rispetto le proprie esigenze nel contesto dello specifico campo d'impiego. Per le informazioni di sicurezza si rimanda alla relativa scheda tossicologica.
