



SCHEDA TECNICA

9AS1

ACRIVIV MC SIGNAL

Data creazione
Rev.

02/02/26
0

INFORMAZIONI GENERALI		
Acrilica monocomponente dotato di ottima adesione al manto stradale e una buona resistenza all'usura e alle intemperie. È adatta per la realizzazione di segnali stradali, linee guida, pittogrammi e decorazioni urbane e sportive.		
CARATTERISTICHE PRODOTTO FINITO		
		NOTE
PESO SPECIFICO	0.92 ± 0,1 Kg/L	
VISCOSITÀ	30" F4 a 20°C	
CONTENUTO IN SOLIDI	32 ± 1% (in peso)	Calcolo teorico
RESA: (100 µm secchi)	4-4,5 m ² /Kg 35-40 m/Kg	Calcolo teorico
BRILLANTEZZA	80-85 Gloss	Glossmetro 60°
TINTE DISPONIBILI	Tutte le tinte disponibili	
CATALISI	Questo prodotto non necessita di catalisi	
NATURA DEL LEGANTE	Resina acrilica	

CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE E PROVE DI RESISTENZA	
MODALITÀ DI APPLICAZIONE	
SPRUZZO	Diluizione 5-10% DILUENTE NITRO ANTINEBBIA Pressione ugello: 3.5-4 bar Diametro ugello: 1.6 mm
INDURIMENTO	
FUORI POLVERE	1 min
FUORI TATTO	20 min
IN PROFONDITÀ	1 ora
I tempi di indurimento possono variare sensibilmente in funzione dello spessore applicato.	

RIVERNICIATURA	
Il prodotto è sovrapplicabile con se stesso non oltre le 12 ore. Possibile fare un b.s.b.	
PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI	
Le superfici cementizie devono essere asciutte, pulite, senza parti friabili o detriti che possano in qualsiasi modo provocare il distacco della vernice. Meglio rendere la superficie sulla quale si andrà ad applicare il prodotto ruvida per favorire l'assorbimento della vernice.	



SCHEMA TECNICA

9AS1

ACRIVIV MC SIGNAL

Data creazione
Rev.

02/02/26
0

CONDIZIONI AMBIENTALI

La presenza di elevata umidità nelle fasi di applicazione ed asciugatura possono provocare un'opacizzazione del film. Si consiglia di evitare l'applicazione su superfici umide o suscettibili di formare condensa, per questo la temperatura del substrato deve essere superiore al punto di rugiada di almeno 3°C. Pioggia leggera, elevata umidità o formazione di condensa durante le 6-7 ore seguenti l'applicazione (20°C) possono corrompere in maniera irreversibile la formazione del film.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Gli attrezzi possono essere puliti dal prodotto non polimerizzato con il DILUENTE NITRO ANTINEBBIA.

STOCCAGGIO

In luogo fresco e asciutto, ed in latta ben sigillata, il prodotto risulta stabile almeno 18 mesi.

Le informazioni riportate su questa scheda tecnica sono indicative e si basano sulle nostre conoscenze derivate dall'esperienza e dalla sperimentazione e non possono in alcun modo costituire garanzia. L'acquirente/utilizzatore decide in modo autonomo l'idoneità del prodotto rispetto le proprie esigenze nel contesto dello specifico campo d'impiego. Per le informazioni di sicurezza si rimanda alla relativa scheda tossicologica.