

PRODOTTO	MSP 10.03 Sigillante esente da isocianati	
DESCRIZIONE	MSP 10.03 è un sigillante monocomponente indurente all'aria, esente da isocianati e solventi. Il prodotto polimerizzato forma una gomma tenace e flessibile con elevata adesione a molti supporti: plastiche, legno, legno verniciato, metallo, metallo verniciato, vetro, ecc.. MSP 10.03 presenta buona resistenza all'invecchiamento, agli agenti atmosferici e ai raggi UV.	
CARATTERISTICHE TECNICHE	Colore Consistenza Densità Fuori polvere (23°C, 50% u.r.) Durezza shore A Allungamento a rottura Resistenza a trazione Resistenza alla temperatura Validità	nero, bianco, grigio cremoso circa 1,5 g/cm ³ ~ 15 min circa 45 circa 300% circa 1,4 N/mm ² -40° ÷ +90°C 24 mesi dalla data di fabbricazione se conservato in ambiente fresco e asciutto a T fra +5° ÷ +25°C
APPLICAZIONI TIPICHE	Sigillature generiche di parti metalliche, plastiche, legno, vetro, laterizi in industria, carrozzeria ed edilizia.	
ISTRUZIONI PER L'USO	Pulire e sgrassare le superfici da sigillare con solventi tipo MEK (Metil Etil Chetone). In caso di superfici metalliche facilmente ossidabili o cemento, procedere con abrasione e pulizia. Sgrassare il PVC, il vetro e l'alluminio con un solvente non grasso tipo acetone. Estrudere con idonea pistola erogatrice; le cartucce una volta aperte devono essere utilizzate in breve tempo, onde evitare che il prodotto indurisca. MSP 10.03 può essere sovraverniciato dopo il fuori polvere, ed entro 2÷3 ore dall'applicazione (tempo variabile a seconda delle condizioni ambientali). Si consiglia di eseguire sempre prove preliminari per verificare la compatibilità del sigillante con le singole vernici. Il sigillante non dovrebbe essere esposto a temperature da forno da verniciatura prima del completo indurimento. Bisogna tenere presente che la durezza e lo spessore della vernice possono modificare l'elasticità del sigillante provocando screpolature.	
RIFERIMENTI NORMATIVI	EN 15651-1 : F-EXT-INT Class 20HM (sigillante per facciate in applicazione interna ed esterna) EN 15651-3 : S Class XS1 (sigillante per giunti in aree sanitarie)	

IMPORTANTE

Le informazioni e prescrizioni sopra riportate, in particolare le raccomandazioni sull'uso ed applicazione dei prodotti, corrispondono alle nostre attuali conoscenze ed esperienze. È responsabilità dell'utilizzatore determinare l'idoneità del prodotto ai propri scopi, e di adottare le idonee precauzioni per la salvaguardia delle cose e delle persone contro qualsivoglia pericolo sia associato all'impiego del prodotto. Poiché molte variabili possono influire sulle prestazioni del prodotto, alcune delle quali rientrano nell'ambito delle conoscenze e delle possibilità di controllo del solo utilizzatore finale, è essenziale che ciascun utilizzatore valuti il prodotto e ne verifichi l'idoneità allo scopo, al processo ed al metodo di applicazione, nonché la rispondenza delle prestazioni alle proprie aspettative ed esigenze. Si raccomanda di sottoporre a prove di verifica la singola applicazione potenziale prima di farne un uso ripetuto, utilizzando i dati presentati nella presente scheda tecnica come guida. ALC Tecnologie Adesive s.r.l. non si assume responsabilità alcuna per i risultati ottenuti da altri sui metodi operativi dei quali non ha alcun controllo. ALC Tecnologie Adesive s.r.l. disconosce esplicitamente qualunque garanzia esplicita od implicita, incluse garanzie di commerciabilità od idoneità all'uso per un impiego specifico, derivante dalla vendita o dall'uso di nostri prodotti. ALC Tecnologie Adesive s.r.l. disconosce esplicitamente ogni responsabilità per danni conseguenti od accidentali di qualunque sorta, inclusa la perdita di profitti.

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche tecniche dei prodotti senza preavviso. Per ulteriori informazioni rivolgersi al nostro servizio tecnico.