



PRODOTTO	MSP 11.03 Sigillante multifunzione trasparente	
DESCRIZIONE	MSP 11.03 è un sigillante monocomponente a base di polimeri ibridi esente da isocianati liberi, solventi e PVC che indurisce con l'umidità dell'aria. Forma una gomma tenace e flessibile. MSP 11.03 mostra ottima adesione a diversi materiali senza necessità di primer, quali metalli, vetro, marmo, ceramica, molte plastiche, alluminio, legno. E' sovraverniciabile.	
CARATTERISTICHE TECNICHE	Base chimica Colore Consistenza Peso specifico Tempo di fuori polvere (20°C, 50% u.r.) Durezza [Shore A] Allungamento a rottura Resistenza a trazione Resistenza alla temperatura Ritiro Validità	polimero ibrido con terminali silanici trasparente, incolore pastoso 1,04 g/cm ³ circa 15 min circa 35 circa 300% circa 0,9 N/mm ² -40° ÷ +100°C < 2% 24 mesi se conservato in ambiente fresco e asciutto a T < 25°C
APPLICAZIONI TIPICHE	MSP 11.03 è ideale per quelle operazioni per le quali l'estetica costituisce un aspetto non meno importante della efficacia e della durata della sigillatura.	
ISTRUZIONI PER L'USO	Le superfici da sigillare devono essere pulite, asciutte ed esenti da grasso, olio e qualsiasi sostanza o materiale non compatto che possa compromettere l'adesione. Forare l'ugello della cartuccia e posizionarla nella pistola erogatrice. Tagliare il beccuccio alla dimensione desiderata, quindi applicare il sigillante con pistola manuale o pneumatica.	
RIFERIMENTI NORMATIVI	EN 15651-1 : F-EXT-INT (sigillante per facciate in applicazione interna ed esterna) EN 15651-3 : S (sigillante per giunti in aree sanitarie)	

IMPORTANTE

Le informazioni e prescrizioni sopra riportate, in particolare le raccomandazioni sull'uso ed applicazione dei prodotti, corrispondono alle nostre attuali conoscenze ed esperienze. È responsabilità dell'utilizzatore determinare l'idoneità del prodotto ai propri scopi, e di adottare le idonee precauzioni per la salvaguardia delle cose e delle persone contro qualsivoglia pericolo sia associato all'impiego del prodotto. Poiché molte variabili possono influire sulle prestazioni del prodotto, alcune delle quali rientrano nell'ambito delle conoscenze e delle possibilità di controllo del solo utilizzatore finale, è essenziale che ciascun utilizzatore valuti il prodotto e ne verifichi l'idoneità allo scopo, al processo ed al metodo di applicazione, nonché la rispondenza delle prestazioni alle proprie aspettative ed esigenze. Si raccomanda di sottoporre a prove di verifica la singola applicazione potenziale prima di farne un uso ripetuto, utilizzando i dati presentati nella presente scheda tecnica come guida. ALC Tecnologie Adesive s.r.l. non si assume responsabilità alcuna per i risultati ottenuti da altri sui metodi operativi dei quali non ha alcun controllo. ALC Tecnologie Adesive s.r.l. disconosce esplicitamente qualunque garanzia esplicita od implicita, incluse garanzie di commerciabilità od idoneità all'uso per un impiego specifico, derivante dalla vendita o dall'uso di nostri prodotti. ALC Tecnologie Adesive s.r.l. disconosce esplicitamente ogni responsabilità per danni conseguenti od accidentali di qualunque sorta, inclusa la perdita di profitti.

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche tecniche dei prodotti senza preavviso. Per ulteriori informazioni rivolgersi al nostro servizio tecnico.